

HEYsign textiles digitex® decoflex nightfever-R B1 (H7386-5975-R)

HEYsign fabrics facing you.

Textile blackout decoration fabric with black backside made from recycled yarns acc. to GRS 4.0 for exhibition stand & stage construction, wall mountings/rack system, silicone edge graphics (SEG), wall coverings for agitated backgrounds.

Textiler Dekostoff mit schwarzer Rückseite und Grundgewirke aus recycelten Garnen nach GRS 4.0 für Messe- und Ladenbau, Wandbefestigungen/Schienensysteme, Aluminiumrahmen mit Weichkeder (SEG), Wandbespannungen vor unruhigen Hintergründen.

Features & benefits

- Environmentally friendly and sustainable , 100% PVC-free, free of heavy metals
- Textile surface structure, soft drape with black backside
- Bending resistant
- Foldable, if using bubble wraps
- Excellent print performance (UV, Latex, DyeSub direct)
 - *Umweltfreundlich, 100% PVC-frei, schwermettallfrei*
 - *Weiche, textile Oberflächenstruktur mit schwarzer Rückseite*
 - *Knickunempfindlich*
 - *Faltbar unter Verwendung von Luftpolsterfolie*
 - *Beeindruckend brillanter Druck (UV, Latex, DyeSub Direktdruck)*



Image: JOHANNESSTOETTERART.com

Services

Available ex warehouse | *vorrtig lagernd*

Roll length | Rollenlänge:
100 lfm | 109 yds

Roll width | Rollenbreiten:
505 cm | 198.8 inch

Minimum order quantity: 1 roll
Cutting on request

Other lengths or widths on request
Paper tubes or paperboard boxes available

Mindestbestellmenge: 1 Rolle
Schneidemöglichkeit auf Anfrage

Zusätzliche Längen oder Breiten auf Anfrage
Papierhüllen oder Kartonagenverpackung auf Anfrage



BLOCKOUT
BLACKBACK



INDOOR



UV, DYESUB,
LATEX



RECYCLED
YARNS



DIN 4102 B1
EN 13501-1
(B-s1-do)
NFPA 701



FOLDABLE



SEWABLE



PVC FREE



order.heydesign@heytextex.com
www.heytextex.com
phone +49 5468 7774 321

Version: 07.2023



digitex® decoflex nightfever-R B1 (H7386-5975-R)

preliminary data sheet | vorläufige technische Daten




Knitted base fabric
Trägergewirke (DIN ISO 2076)
100% Polyester




Total weight
Flächengewicht (DIN EN ISO 2286-2)
ca. 260 g/m² | 8 oz/yd²



Coating material
Beschichtungsmaterial
Acrylat | acrylic



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft
300/1000 N/5 cm | 34/114 lbf/inch



Production width
Produktionsbreite
Up to 505 cm | 198.8 inch



Transluceny (PA 2001/1)
Transluzenz
<1%




Storage stability
Lagerstabilität
12 months in temperate zones
12 Monate in gem. Klimazonen



Bending/crease resistant
knickunempfindlich



Shrinkage
Schrumpf
Pre-shrunk | *vorgeschrumpft*



Thickness
Dicke
0,40 mm | 16 milli-inch



Please do not use adhesive tape for fixing. We recommend stretch film to protect the backside coating. Minor bends may occur by printing with UV-hardening inks.

To help protect the material we recommend a moderate calendering temperature of approx. 170-175°C (338-347°F)

Bitte zur Fixierung keine Klebestreifen verwenden. Wir empfehlen Stretchfolie zur Schonung der rückseitigen Beschichtung. Bei Bedruckung mit UV-härtenden Tinten können u.U. kleine Knickfalten entstehen.

Zur Schonung des Materials empfehlen wir moderate Kalandertemperaturen von ca. 170-175°C.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2023.04.20